



PAINTOP

Миеща се кварцова боя за външно и вътрешно приложение

Серия: 633

Описание

PAINTOP е акрилна кварцова боя за външно и вътрешно приложение. Подходяща за основа за декоративни мазилки. Има голяма покривна способност и е изключително еластична. Водоустойчива, не задържа прах. PAINTOP не съдържа разделители, няма токсични съставки. Тонира се в над 200 цвята.

Основа за нанасяне

Продуктът е подходящ за всякакъв вид основа – хоросан, бетон, мазилки на циментова или варова основа, гипс и др. Подходящ за вътрешни и външни повърхности

Технически характеристики

Състав: акрилен полимер във водна емулсия

Пигменти и разширители: кварцово и мраморно брашно

Грануляция: 0,1мм (грануляция на мраморното брашно)

Разтворител: вода

Разход: приблизително 7-8 кг./кв.м, в зависимост от типа на повърхността, позовавайки се на гладка повърхност при средно всмукване.

Време за съхнене: повърхностно до 30 минути, комплексно след 4 часа при 25С и 65% влажност

Капилярна водоабсорбция: UNI 8910: 1,67 +/- 0,05 kg/l

Водоизпарителна устойчивост: UNI 8902: 52000 +/- 4000 на 25С

Устойчивост при почистване: DIN 10560: повече от 5000 почиствания

Водоабсорбция: DIN 52617 W<0,5 кг/кв.м. h0,5

Подготовка на повърхността

Мазилки и гипсови шпакловки

Необходимо е пълно изсъхване на мазилката – 28 дни, след като бъде нанесена. Проверете се здравината на повърхността, ако не е достатъчно стабилна използвайте подходящи материали, за да я заздравите. Възможните остатъци се отстраняват с четка или с измиване. Отстраняват се и старите варови покрития, както и лошо прилепналите слоеве. Изравнете всички неравности по повърхността. За запълване на дупки, пукнатини и вдлъбвания, при вътрешна експлатация можете да използвате TAMSTUCCO 9400006 или TAMSTUCCO POLVERE 9410110, а за външно - BETOMARC 9450150, RASAMIX 9440160, RASOMARC 9500150 или да използвате други продукти на циментова основа. Вътрешните и външните

пукнатини трябва да се разширят достатъчно и да се запълнят в дълбочина с подходящ материал. След като всички поправки изсъхнат напълно ги прешкуркайте.

Отстранете прахта и другите остатъци с помощта на мека четка. Където по повърхността има мухъл и плесен почистете с COMBAT 222 480222 и след това с COMBAT 333 4810333 (въстановяващ препарат).

Оставете да изсъхне напълно (30мин. повърхностно, нанасяне на следваща повърхност след 2-3 часа).

Където е необходимо прибавете COMBAT 111 / 4810111 към боята (за външно) или COMBAT 444 / 4810444 (за вътрешно). Фиксатор (грунд): на вътрешния вид на повърхностния слой IDROFIS 4700006 настенен акрилов фиксатор, който се разтваря с вода 1:6 или 1:8.

На гипсокартонена повърхност нанесете специален фиксатор PREPARA 4710019-изолационен пигментен фиксатор, който се разрежда максимално с 5% вода.

На повърхности за вътрешна или външна работа с малка дебелина или раздробяващи се от времето, нанесете изолиращ фиксаторен разтворител ISOMARC 4410111, смесен 40-100% с DILUENTE SINTETICO 5210011 или АТОМА-микроемулсионен фиксатор за подръчни работи, смесен с вода 50-60%.

После нанесете PAINTOP (Сместа на грунда и количеството на нанасяне зависят от абсорбиращите свойства на основата и се определят с помощта на предварителна проба на отделно място).

Бетон

Проверете се здравината на повърхността, ако не е достатъчно стабилна използвайте подходящи материали, за да я заздравите. Възможните остатъци се отстраняват с четка или с измиване. Отстраняват се и старите варови покрития, както и лошо прилепналите слоеве.

Изчистения бетон се третира с BETOXAN PRIMER / 9490125. Дупките и липсващите парчета запълнете с BETOXAN 400 / 19490140 и/или BETOXAN 300 / 9490130 и/или BETOXAN 200 / 9490120 (не се свиват). Където по повърхността има мухъл и плесен почистете с COMBAT 222 480222 и след това с COMBAT 333 4810333 (въстановяващ препарат).

Оставете да изсъхне напълно (30мин. повърхностно, нанасяне на следваща повърхност след 2-3 часа). Където е необходимо прибавете COMBAT 111 / 4810111 към боята (за външно) или COMBAT 444 / 4810444 (за вътрешно).

Фиксатор (грунд): на вътрешния вид на повърхностния слой IDROFIS 4700006 настенен акрилов фиксатор, който се разтваря с вода 1:6 или 1:8.

На гипсокартонена повърхност нанесете специален фиксатор PREPARA код 4710019-изолационен пигментен фиксатор, който се разрежда максимално с 5% вода.

На повърхности за вътрешна или външна работа с малка дебелина или раздробяващи се от времето, нанесете изолиращ фиксаторен разтворител ISOMARC 4410111, смесен 40-100% с DILUENTE SINTETICO 5210011 или АТОМА-микроемулсионен фиксатор за подръчни работи, смесен с вода 50-60%.

После нанесете PAINTOP (Сместа на грунда и количеството на нанасяне зависят от абсорбиращите свойства на основата и се определят с помощта на предварителна проба на място).

Употреба

Температура на въздуха: мин. 5С / мах. 35С

Отн. влажност: < 80%

Температура на повърхността: мин. 5С / мах. 35С

Отн. Влажност на повърхността: < 10%

Когато нанасяте външно PAINTOP трябва да предпазите повърхността от дъжд и влага първите 48h. при 20С

Инструменти за нанасяне: четка или мече.

Разбъркайте преди да нанесете.

Като приключите работа измийте инструментите не оставяйте материала да изсъхне на тях.

ОЦВЕТЯВАНЕ

Цвят се постига с помощта на SISTEMA TINTOMETRICO.

MACROMIE. В случай на употребяване на различни гами на цветния продукт или продукта на оцветяване, който изпълнява пълната система TINTOMETRICO, но не в една поръчка, съветваме отново да се размеси със себе си в опаковката, за да се избегнат различия в тоналностите.

Съхранение на продукта

Температурата на съхранение на продукта е от +5 до +30С. В закрити херметически опаковки при правилно съхранение срокът на годност е 2 години.

БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ

Пазете очите и лицето!

В случай на попадане в очите, незабавно ги промийте обилно с вода и се консултирайте с медицинско лице.

Пазете от деца!

Използвайте продукта съгласно нормите за хигиена и безопасност: след използване не изхвърляйте кутийките в околната среда. Отпадъците трябва да бъдат свързани към строителните отходни места.

Italiano vero

„Сан Марко Варна“ ООД и IL COLORIFICIO SAN MARCO гарантират, че представената информация е основана на добрия опит и лабораторно-техническите изпитания. Не можем да поемем никаква отговорност за получените резултати, ако нещата не се намират под наш контрол. Препоръчваме винаги да се проверява годността на продукта привсеки отделен случай. За всяка друга информация във връзка с техническите данни, се обръщайте към техническия персонал на “Сан Марко Варна” .

Мобилен: 0889 562 791, Тел./факс: 052 63 69 11, Адрес: Варна, ул. Юрий Венелин 24

E-mail: office@sanmarco-varna.com Web: www.sanmarco-varna.com