

Antica Calce Plus

Драскана и гланцова декорация за вътрешни помещения

Серия: 396

Описание:

Antica Calce Plus е вътрешна мазилка на основата на минерални свързващи вещества. Благодарение на 100% варовата си основа мазилката има висока паропропускливост и предпазва повърхността от плесен и микроорганизми. Antica Calce Plus е особено подходяща за декорация на сгради с особена историческа и културна стойност. В зависимост от уменията на майстора да подчертае различните тонове и ефекти на Antica Calce Plus, се получава релефен, елегантен и гланцов ефект.

Основа за нанасяне:

Продуктът е подходящ за всякакъв вид основа: хоросан, бетон, мазилки на циментова или варова основа, гипс и др. Не е подходящ за нанасяне върху стари синтетични бои и мазилки. Подходящ за вътрешни повърхности.

Технически характеристики:

Състав: варов полимер във водна емулсия

Разтворител: вода

Разход: приблизително 0,4-0,6 кг./кв.м (за два слоя), в зависимост от типа на повърхността, позовавайки се на гладка повърхност при средно всмукване.

Време за съхнене: повърхностно до 3 часа, комплексно след 12 часа при 25C и 65% влажност.

Относително тегло: UNI EN ISO 2811-1: 1,48 ± 0,05 кг / л

Водоизпарителна устойчивост: UNI EN ISO 7783-2: висока

Вискозитет: паста

Подготовка на повърхността:

Необходимо е пълно изсъхване на мазилката за 28 дни, след като бъде нанесена. Проверете здравината на повърхността, ако не е достатъчно стабилна използвайте подходящи материали, за да я заздравите. Възможните остатъци се отстраняват с четка или с измиване. Отстраняват се и старите варови покрития, както и лошо прилепналите слоеве.

Изравнете всички неравности по повърхността. За запълване на дупки, пукнатини и вдлъбвания, можете да използвате BETOMARC 9450150, RASAMIX 9440160 или други продукти на същата основа.

Пукнатините трябва да се разширят достатъчно и да се запълнят в дълбочина с подходящ материал. След като всички поправки изсъхнат напълно ги прешкурете. Отстранете прахта и другите остатъци с помощта на мека четка.

Където по повърхността има мухъл и плесен почистете с COMBAT 222 480222 и след това с COMBAT 333 4810333 (възстановяващ препарат). Оставете да изсъхне напълно (30 мин. повърхностно, нанасяне на следваща повърхност след 2-3 часа).

Фиксатор (грунд): на вътрешния вид на повърхностния слой IDROFIS 4700006 настенен акрилов фиксатор, който се разтваря с вода 1:6 или 1:8.

На гипсокартонена повърхност нанесете специален фиксатор PREPARA 4710019-изолационен пигментен фиксатор, който се разрежда максимално с 5% вода.

На повърхности за вътрешна работа с малка дебелина или раздробяващи се от времето, нанесете изолиращ АТОМО solvent-free фиксатор, смесен с вода 50-300% (сместа на грунда и количеството на нанасяне зависят от абсорбиращите свойства на основата и се определят с помощта на предварителна проба на отделно място).

Употреба:

Брой слоеве: 2

Разходна норма: 0,4-0,6 кг/м² за 2 слоя

Разреждане: готов за употреба

Температура на въздуха: мин. 10C/мах. 35C

Отн. влажност: < 75%.

Инструмент: INOX маламашка, четка.

Разбъркайте преди да нанесете.

Нанесете материала с четка в движения cross, да се вижда релефа от четката. След 12h, нанесете тънък слой Antica Calce Plus с четка и веднага след нанасянето започнете да гладите повърхността докато получите

желания ефект. Като приключите работа измийте инструментите и не оставяйте материала да изсъхне на тях.

ОЦВЕТЯВАНЕ

Цвят се постига с помощта на SISTEMA TINTOMETRICO MACROMIE. В случай на употребяване на различни гами на цветния продукт но не в една поръчка, съветваме отново да се размеси със себе си в опаковката, за да се избегнат различия в тоналностите.

Съхранение на продукта:

Температурата на съхранение на продукта е от +5 до +30С. В оригинални опаковки и при

правилно съхранение срокът на годност е 2 години.

БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ

Пазете очите и лицето!

В случай на попадане в очите, незабавно ги промийте обилно с вода и се консултирайте с медицинско лице.

Пазете от деца!

Използвайте продукта съгласно нормите за хигиена и безопасност: след използване не изхвърляйте кутийките в околната среда. Отпадъците трябва да бъдат свързани към строителните отпадъци.

„Сан Марко Варна“ ООД и IL COLORIFICIO SAN MARCO гарантират, че представената информация е основана на добрия опит и лабораторно-техническите изпитания. Не можем да поемем никаква отговорност за получените резултати, ако нещата не се намират под наш контрол. Препоръчваме винаги да се проверява годността на продукта при всеки отделен случай. За всяка друга информация във връзка с техническите данни, се обръщайте към техническия персонал на Сан Марко Варна на телефон (052) 63 69 11.

italiano vero