

MARCOPOLO

Декоративна мазилка за вътрешно приложение с метален ефект

Серия 376

Описание

Marco polo е декоративна мазилка която придава на обработените с нея повърхности ярките и преливащи хроматични контрасти на златото, среброто, бронза, цинка и медта.

Иновациоността, технологичността и лекота при нанасянето на Marco polo позволява да се получат блестящи резултати със съвремен естетически вид. Хай-тек ефект или традиционен дизайн (класически) придава уникалност на мястото в което живеете или работите, като и дава възможност за оригинални интериорни решения.

Основа за нанасяне

Продуктът е подходящ за всякакъв вид основа: хоросан, бетон, мазилки на циментова или варова основа и др.

Подходящ са гипсови и гипскартонови повърхности.

Не е подходящ за нанасяне върху стари синтетични бои и мазилки.

Подходящ за вътрешни повърхности.

Техническо описание

Състав: акрилни свързващи вещества във водна дисперсия.

Разредител : вода.

Относително тегло: UNI EN ISO 2811-1:1.1 – 1.25кг/л

Вискозитет: UNI 8902 :90000 +- 10000 за 25С

Време за съхнене: повърхностно до 1h при 25С и влажността 65%.

Подготовка на повърхността

Необходимо е пълно изсъхване на мазилката за 28 дни, след като бъде нанесена. Проверете здравината на повърхността, ако не е достатъчно стабилна използвайте подходящи материали, за да я заздравите.

Възможните остатъци се отстраняват с четка или с измиване.

Отстраняват се и старите варови покрития, както и лошо прилепналите слоеве.

Където по повърхността има мухъл и плесен почистете с COMBAT 222 480222 и след това с COMBAT 333 4810333 (въстановяващ препарат). Оставете да изсъхне напълно (30мин. повърхностно, нанасяне на следващ слой след 2-3 часа).

Изравнете всички неравности по повърхността. За запълване на дупки, пукнатини и вдлъбвания външно, можете да използвате BETOMARC 9450150, RASAMIX 9440160, а за вътрешно TAMSTUCCO 9400006 или TAMSTUCCO POLVERE 9410110, както и други продукти на същата основа.

Пукнатините трябва да се разширят достатъчно и да се запълнят в дълбочина с подходящ материал. След като всички поправки изсъхнат напълно ги прешкурете.

Отстранете прахта и другите остатъци с помощта на мека четка.

Фиксатор (грунд): на вътрешния вид на повърхностния слой IDROFIS 4700006 акрилен фиксатор, който се разтваря с вода 1:6 или 1:8.

На гипскартонена повърхност нанесете специален фиксатор PREPARA 4710019 изолационен пигментен фиксатор, който се разрежда максимално с 5% вода.

На повърхности за вътрешна работа с малка дебелина или раздробяващи се от времето

повърхности, нанесете изолиращ АТОМО-solvent-free фиксатор, смесен с вода 50-300%(сместа на грунда и количеството на нанасяне зависят от абсорбиращите свойства на основата и се определят с помощта на предварителна проба на отделно място).

Нанесете 2 слоя DECORFOND 3880019 или PAINTOP 6330019 разреден с вода 30-35%.

Начин на нанасяне

Температура въздуха : мин.8С –макс.35С

Влажността : <75%

Температура на повърхността: мин.5С – макс.35С

Влажността на повърхността : <10%

Инструмент: четка и гъба

Брой слоеве : 1

Разреждане : с вода макс.5%

Разходна норма : 4-6 м2/л за 1 слой

Нанесете MARCOPOLO върху DECORFOND или PAINTOP с четка със нестандартни движения. 4-5 мин след нанасянето,с влажна гъба чрез въртеливи движения се постига желаният ефект.

Краиният ефект на MARCOPOLO се получава слет неговото изсъхване.

Като приключите работа измийте инструментите и не оставяйте материала да изсъхне на тях.

Оцветяване

MARCOPOLO се предлага в 5 основни бази готови за употреба- злато 0190, сребро 0070, алуминий 0170, бронзо 0150 и мед 0160.

С помощта на SISTEMA TINTOMETRICO MACROMIE, MARCOPOLO може да се оцвети в 42 цвята допълнително.

В случай на употребяване на различни гами на цветния продукт но не в една поръчка, съветваме отново да се разбърка в опаковката, за да се избегнат различия в тоналностите.

Съхранение

Температурата на съхранение на продукта е от +5 до +30С. В оригинални опаковки и при правилно съхранение срокът на годност е 2 години.

Безопасност при използване

Пазете очите и лицето!

В случай на попадане в очите, незабавно ги промийте обилно с вода и се консултирайте с медицинско лице.

Пазете от деца!

Използвайте продукта съгласно нормите за хигиена и безопасност:след използване не изхвърляйте кутийките в околната среда. Отпадъците трябва да бъдат изхвърлени на места, специално предназначени за строителни отпадъци.

„Сан Марко БГ”ООД и IL COLORIFICIO SAN

MARCO гарантират, че представената информация е основана на добрия опит и лабораторно-техническите изпитания.

Не можем да поемем никаква отговорност за получените резултати, ако нещата не се намират под наш контрол. Препоръчваме винаги да се проверява годността на продукта при всеки отделен случай. За всяка друга информация във

*връзка с техническите данни, се обръщайте
към техническия персонал на Сан Марко БГ на
телефон (02) 971 38 58.*